

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Parquet 3-warstwowe	EN 13489	DoP PQ2021-5
Wymiary	Panele	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Opakowanie	6 półki / 2,166 m ² / 15,65 kg
	Pełne deski	5
	Paleta	50 / 108,3 m ² / 802,5 kg
Gęstość	EN 323	± 650 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur)
Jądro		Topola (Populus deltoides)
Warstwa podkładowa		Topola (Populus deltoides)
Klasa		Rustic A
Faktura		Lekko szczerkowana
V-fuga		2V Microbevel
Poziom połysku przy 60°		4-6 %
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23 Intensywne użytkowanie domowe




Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			REACH, A
Klasa reakcji na ogień	 EN 13501-1		Dfl-s1
Antypoślizgowość	 CEN/TS 15676		Dry 54
Emisja Formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl


PLK

Faktura	Lekko szczerotkowana
Klasy	Lekko rustykalny
Zmienność koloru	Niski
Zdrowe sęki	≤ 2 na deskę, Ø ≤ 35 mm
Niezdrowe sęki	≤ 2 na deskę, Ø ≤ 20 mm
Biel	≤ 30 mm, ≤ 20% szerokości
Pęknięcia na końcach	< 3 mm szerokości, < 150 mm długości
Pęknięcia powierzchniowe	Niedozwolone
Otwory po kornikach	Niedozwolone
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Niedozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Skala od (szywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli
do większej zmienności koloru/bieli

