

Tana 190

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Parkiet wielowarstwowy	EN 13489	DoP PQ2022-9
Wymiary	Deski	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Opakowanie	6 deski / 2.166 m ² / 20.62 kg
	Pełne deski	5
	Paleta	50 / 108.3 m ² / 1031 kg
Gęstość	EN 323	± 650 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur)
Jądro		Eukaliptus (Eucalyptus spp.)
Warstwa podkładowa		Topola (Populus euramericana)
Klasa		Rustic AB+
Faktura		Lekko szczotkowana
V-fuga		4V
Poziom połysku przy 60°		5 %
Obróbka wykończeniowa		Lakier matowy UV
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23 Intensywne użytkowanie domowe



Puste pola wskazują na różnice między kolorami w kolekcji. Szczegółowe dane dla każdego koloru znajdują się w poniższej tabeli.

Zmienne w kolekcji

	Kolor	Obróbka wykończeniowa	Faktura
TAN 190-1012	1012 - Mellow	Matowy lakier UV	Lekko szczotkowana
TAN 190-110	110 - Natural	Matowy lakier UV	Lekko szczotkowana
TAN 190-1817	1817 - Invisible	Matowy lakier UV	Lekko szczotkowana
TAN 190-993	993-Frost	Matowy lakier UV	Lekko szczotkowana

Tana 190

arkusz danych technicznych

PLK

Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Certyfikaty i etykiety środowiskowe				A
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Dfl-s1
Antypoślizgowość		CEN/TS 15676		USRV 50 (na sucho)
Pentachlorofenolu		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.11 m²K/W OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna				Klasa 1
Emisja Formaldehydu				
CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.012 mg/m³

CE
EN 14342



Tana 190

Rustic AB+
PLK

Opis klasy

Faktura	Lekko szorstkowana
Klasy	Rustyczny
Zmienność koloru	Średni - Wysoki
Zdrowe sęki	Dozwolone; $\varnothing \leq 60$ mm
Niezdrowe sęki	$\varnothing \leq 40$ mm
Biel	< 20% szerokości
Pęknięcia na końcach	≤ 2 na deskę; < 3 mm szerokości, < 200 mm długości
Pęknięcia powierzchniowe	Dozwolone
Otwory po kornikach	Niedozwolone
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Niedozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy – 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli



Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl