

Portofino Herringbone 90

25-02-2026

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Parquet 3-warstwowe	EN 13489	DoP PQ2021-5
Wymiary	Deski	90 x 600 x 14(3) mm
	Opakowanie	16 deski / 0.864 m ² / 6.4 kg
	Paleta	80 / 69.12 m ² / 530 kg
Gęstość	EN 323	± 650 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur)
Jądro		Topola (Populus deltoides)
Warstwa podkładowa		Topola (Populus deltoides)
Klasa		Rustic A+
Faktura		Lekko szczotkowana
V-fuga		4V
Poziom połysku przy 60°		4-6 %
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23
		Intensywne użytkowanie domowe



Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza				REACH, A
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Dfl-s1
Antypoślizgowość		CEN/TS 15676		Dry 54
Emisja Formaldehydu		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenolu		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe		EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna				Klasa 1


Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl



25-02-2026

(PLK)

Faktura	Lekko szcztokowana
Klasy	Rustyczny
Zmienność koloru	Niski
Zdrowe sęki	≤ 2 na deskę; Ø ≤ 20 mm
Niezdrowe sęki	≤ 2 na deskę; Ø ≤ 15 mm
Biel	maks. 25 mm szerokości, ≤ 20% szerokości
Pęknięcia na końcach	Niedozwolone
Pęknięcia powierzchniowe	Niedozwolone
Otwory po kornikach	Niedozwolone
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Niedozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Skala od (szywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli
do większej zmienności koloru/bieli

