

arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| 3-warstwowa podłoga z drewna dębowego | EN 14342 (Free Class) | DOP PQ2021-1 |
| Wymiary | Panele | 630-1860 x 190 x 14/ 3,5 mm |
| | Opakowanie | 6 paneli / 2,12 m ² / 16,50 kg |
| | Długości zagnieżdżone | 5 pełnych paneli |
| | Paleta | 50 opakowań / 106 m ² / 820 kg |
| Gęstość | EN ISO 23996 | +/- 650 kg/m ³ |
| Instalacja | ISO 24334 | Drop Lock (pływające lub klejone) |
| Warstwa ścierna | | Dąb europejski 3,5 mm (Quercus Robur) |
| Klasa | | Rustyczny A+ |
| Powierzchnia | | Lekko szczerkowany |
| Fuga | | 4-stronna fuga |
| Poziom połysku | 60° | 5-9% |
| Obróbka wykończeniowa | | Lakier matowy |
| Gwarancja | Użytek domowy Użytek komercyjny | 20 lat na żądanie |
| Klasa użyteczności | EN 14342 | Klasa 31 |



Właściwości produktu

| Charakterystyka | Metoda testowa | min. wym. | Wynik |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---|
| Wewnętrzna jakość powietrza | | | A, REACH |
| Klasa reakcji na ogień | EN 13501-1 | | Dfl-S1 |
| Antypoślizgowość | EN 13893 | | DS (≥ 0,30) |
| Emisja Formaldehydu | EN 717-1 | ≤ 0,124 mg/m ³ | E1 |
| Zawartość pentachlorofenolu | EN 12673 | < 5 ppm | < wykrywalny limit |
| Ogrzewanie podłogowe | EN 12667 | R < 0,15 m ² K/W | R = 0,14 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone |
| Trwałość biologiczna | | | Klasa 1 |

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu



Rustykalny A+

PL

Opis klasy

| | |
|--------------------------|---|
| Faktura | Lekko szczerkowany |
| Klasy | Lekko rustykalny |
| Zmienność koloru | Niski - Medium |
| Zdrowe sęki | Dopuszcza się bez ograniczeń; $\varnothing < 30\text{mm}$ |
| Niezdrowe sęki | ≤ 3 na deskę; $\varnothing < 20\text{mm}$ |
| Kora | $< 150\text{mm}$ długości, $< 15\text{mm}$ szerokość |
| Biel | $< 40\text{mm}$ szerokość, brak limitu długości |
| Pęknięcia na końcach | Nie dopuszcza się |
| Pęknięcia powierzchniowe | Nie dopuszcza się |
| Otwory po kornikach | Nie dopuszcza się |
| Próchnienie/butwienie | Nie dopuszcza się |
| Plamy niebieskie/żółte | Nie dopuszcza się |
| Zdrowy rdzeń | Nie dopuszcza się |
| Ślady po maszynach | Nie dopuszcza się |



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

