

arkusz danych technicznych



Specyfikacje produktu

Parquet 3-warstwowe	EN 13489	DoP PQ2024-13
Wymiary	Panele	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Opakowanie	8 półki / 2,888 m ² / 24,1 kg
	Pełne deski	6
	Paleta	45 / 129,96 m ² / 1106,5 kg
Gęstość	EN 323	± 536 kg/m ³
Instalacja		Drop Lock
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur)
Jądro		Świerk (Picea abies)
Warstwa podkładowa		Świerk (Picea abies)
Klasa		Rustic B+
Faktura		Lekko szczerkowana
V-fuga		4V
Poziom połysku przy 60°		5-7 %
Obróbka wykończeniowa		Naturalny olej
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23
		Intensywne użytkowanie domowe



Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			REACH, A
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Dfl-s1
Antypoślizgowość	CEN/TS 15676		USRV 42
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.12 m ² K/W OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl



Baku 190 Click

19-01-2026

Rustic B+



Opis klasy

Faktura	Lekko szcztokowana
Klasy	Bardzo rustykalny
Zmienność koloru	Wysoki
Zdrowe sęki	Dozwolone bez ograniczeń
Niezdrowe sęki	Ø ≤ 80 mm
Biel	≤ 30% szerokości - zabarwione na ten sam kolor co deski
Pęknięcia na końcach	≤ 10*300 mm
Pęknięcia powierzchniowe	≤ 6*300 mm
Otwory po kornikach	Dozwolony tunel czasoprzestrzenny, maks. 10
Próchnienie/butwienie	Dozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Dozwolone; zamknięty rdzeń
Ślady po maszynach	Niedozwolone



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

