

arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342	DoP PQ2025-15
Wymiary	Panele	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Opakowanie	20 paneli / 1,44 m ² / 11 kg
	Długości zagnieżdżone	-
	Paleta	56 opakowań / 80,64 m ² / 652 kg
Gęstość	EN 323	+/- 530 kg/m ³
Instalacja		Uniclic HB (pływające lub klejone)
Warstwa ścieralna		Dąb europejski 3 mm (Quercus robur / Quercus petraea)
Klasa		Rustyczny B
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	5-7%
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23



Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	 EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	 CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Emisja Formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Zawartość pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	 EN 12664	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu


Rustykalny B

PL

Opis klasy	
Faktura	Lekko szczerotkowany
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Średni - Wysoki
Zdrowe sęki	Dozwolone; <60 mm
Niezdrowe sęki	Dozwolone; <25 mm
Kora	<6x100, wypełniony
Biel	< 1/3 szerokości
Pęknięcia na końcach	Dozwolone; <2x200 mm
Pęknięcia powierzchniowe	Dozwolone; <1x200 mm
Otwory po kornikach	Nie dopuszcza się
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Dozwolone
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

