

Osaka 190

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Parket 3-warstwowe	EN 13489	DoP PQ2024-13
Wymiary	Deski	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Opakowanie	8 deski / 2.888 m ² / 24.1 kg
	Pełne deski	6
	Paleta	45 / 129.96 m ² / 1106.5 kg
Gęstość	EN 323	± 536 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur)
Jądro		Świerk (Picea abies)
Warstwa podkładowa		Świerk (Picea abies)
Klasa		Rustic B+
Faktura		Lekko szczotkowana
V-fuga		4V
Poziom połysku przy 60°		5-7 %
Obróbka wykończeniowa		Lakier matowy UV
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23 Intensywne użytkowanie domowe



Puste pola wskazują na różnice między kolorami w kolekcji. Szczegółowe dane dla każdego koloru znajdują się w poniższej tabeli.

Zmienne w kolekcji

	Kolor	Obróbka wykończeniowa	Faktura
OSA 190-1007	1007-Prosecco	Matowy lakier UV	Lekko szczotkowana
OSA 190-1008	1008-Empire	Matowy lakier UV	Lekko szczotkowana
OSA 190-1009	1009-Heritage	Matowy lakier UV	Lekko szczotkowana
OSA 190-110	110 - Natural	Matowy lakier UV	Lekko szczotkowana

Osaka 190

arkusz danych technicznych

PLK

Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Certyfikaty i etykiety środowiskowe				A
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Dfl-s1
Antypoślizgowość		CEN/TS 15676		USRV 42
Pentachlorofenolu		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.12 m²K/W OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna				Klasa 1

Emisja Formaldehydu

CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.025 mg/m³



Osaka 190

Rustic B+

PLK

Opis klasy

Faktura	Lekko szorstkowana
Klasy	Bardzo rustykalny
Zmienność koloru	Wysoki
Zdrowe sęki	Dozwolone bez ograniczeń
Niezdrowe sęki	$\varnothing \leq 80$ mm
Biel	$\leq 30\%$ szerokości - zabarwione na ten sam kolor co deski
Pęknięcia na końcach	$\leq 10 \times 300$ mm
Pęknięcia powierzchniowe	$\leq 6 \times 300$ mm
Otworki po kornikach	Dozwolony tunel czasoprzestrzenny, maks. 10
Próchnienie/butwienie	Dozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Dozwolone; zamknięty rdzeń
Ślady po maszynach	Niedozwolone



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy – 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli



Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl