

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPB2026
Wymiary	Panel	900 x 2800 x 5 mm
	Opakowanie	2 panelen / 5.04 m ² / 55.5 kg
	Paleta	22 / 110.88 m ² / 1295 kg
Gęstość	EN ISO 23996	± 2050 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust - 2-stronne
V-fuga		Bez fazy
Różne panelen		4
Faktura		Struktura kamienia
Obróbka wykończeniowa		Standardowy połysk (5-8%)
		Antybakteryjna powłoka PU wzmocniona ceramicznymi koralikami
Warstwa powierzchniowa		Nie dotyczy
Gwarancja	Użytek domowy	15 lat
	Użytek komercyjny	10 lat

Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		B-s2, d0
Stabilność wymiarowa		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Odporność na działanie promieni UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Odporność na zarysowania		EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Odporność na zaplamienia		EN 438-2		Grupa 1 i 2: Klasa 5 Grupa 3: Klasa 5
Oporność cieplna		EN 12664	< 0.15 m ² K/W	0.039 m ² K/W

arkusz danych technicznych

PLK

Środowisko

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Certyfikaty i etykiety środowiskowe			Phthalate free, IAC Gold, A+
REACH			Zgodny
TVOC (28 n wussan)	EN 16516		< 5 µg/m³
Zawartość pochodząca z recyklingu			29 %
Uwalnianie metali ciężkich i określonych pierwiastków	EN 12149		ND
Uwalnianie monomeru chlorku winylu	EN 12149		ND
Emisja Formaldehydu			
CE-Marking - EN 15102	 EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl

