

arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342	DoP PQ2025-15
Wymiary	Panele	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Opakowanie	20 paneli / 1,44 m ² / 10,70 kg
	Długości zagnieżdżone	-
Gęstość	Paleta	56 opakowań / 80,64 m ² / 630 kg
	EN 323	+/- 530 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust (klejone)
Warstwa ścierna		Dąb europejski 3 mm (Quercus robur / Quercus petraea)
Klasa		Rustyczny A
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	5-6%
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23



Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	 EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	 CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Emisja Formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Zawartość pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	 EN 12664	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu

Rustykalny A

PL

Opis klasy

Faktura	Lekko szczerkowany
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Medium
Zdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń, Ø < 45 mm
Niezdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń, Ø < 35 mm
Kora	Filled; < 5 mm szerokości, < 40 mm długości
Biel	< 30% szerokości
Pęknięcia na końcach	< 3 mm szerokości, < 200 mm długości
Pęknięcia powierzchniowe	< 5 mm szerokości, < 200 mm długości
Otwory po kornikach	Nie dopuszcza się
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Nie dopuszcza się
Zdrowy rdzeń	Nie dopuszcza się
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

