

## arkusz danych technicznych

PL

### Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342	DoP PQ2025-15
Wymiary	Panele	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Opakowanie	20 paneli / 1,44 m <sup>2</sup> / 10,70 kg
	Długości zagnieżdżone	-
	Paleta	56 opakowań / 80,64 m <sup>2</sup> / 630 kg
Gęstość	EN 323	+/- 530 kg/m <sup>3</sup>
Instalacja		Pióro i wpust (klejone)
Warstwa ścierna		Dąb europejski 3 mm (Quercus robur / Quercus petraea)
Klasa		Rustyczny A
Powierzchnia		Lekko szorstkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	5-6%
Obróbka wykończeniowa		Lakier matowy
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23



### Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Zawartość pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	EN 12664	R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,13 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



## Rustykalny A

PL

### Opis klasy

Faktura	Lekko szczerkowany
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Medium
Zdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń, Ø < 45 mm
Niezdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń, Ø < 35 mm
Kora	Filled; < 5 mm szerokości, < 40 mm długości
Biel	< 30% szerokości
Pęknięcia na końcach	< 3 mm szerokości, < 200 mm długości
Pęknięcia powierzchniowe	< 5 mm szerokości, < 200 mm długości
Otwory po kornikach	Nie dopuszcza się
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Nie dopuszcza się
Zdrowy rdzeń	Nie dopuszcza się
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

### Opis klasy— 2 kryteria

#### Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



#### Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

