

arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342	DoP PQ2025-15
Wymiary	Panele	600-1900 x 150 x 14/ 3 mm
	Opakowanie	8 paneli / 2,28 m ² / 17,80 kg
	Długości zagnieżdżone	6 pełnych paneli
	Paleta	48 opakowań / 109,44 m ² / 860 kg
Gęstość		530 kg/m ³
Instalacja	ISO 24334	Dropclick (pływające lub klejone)
Warstwa ścieralna		Dąb europejski 3 mm (Quercus Robur)
Klasa		Rustyczny AB
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	5-9%
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23



Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza				A, REACH
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość		EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisja Formaldehydu		EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Zawartość pentachlorofenolu		EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe		EN 12664	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna				Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu

EN 14342




Rustykalny AB

PL

Opis klasy

Faktura	Lekko szorstkowany
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Średni
Zdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń, $\varnothing < 30\text{mm}$
Niezdrowe sęki	≤ 3 na deskę; $\varnothing < 20\text{ mm}$
Kora	≤ 3 na deskę; $< 3\text{ mm}$ szerokości, $< 10\text{ mm}$ długości
Biel	$< 20\%$ szerokości
Pęknięcia na końcach	Częściowo wypełnione; $< 3\text{ mm}$ szerokości, $< 100\text{ mm}$ długości
Pęknięcia powierzchniowe	Dozwolone ograniczone; $< 5\text{mm}$ szerokości, częściowo wypełnione
Otwory po kornikach	Dozwolone ograniczone; $< 2\text{mm}$ szerokości; 8/400, częściowo wypełnione
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Nie dopuszcza się
Zdrowy rdzeń	Nie dopuszcza się
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

