

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPC2026
Wymiary	Płytki	592 x 1184 x 4 (0.25mm PET) mm
	Opakowanie	4 płytki / 2.804 m² / 23.1 kg
	Paleta	31 / 86.924 m² / 740 kg
Gęstość	EN ISO 23996	± 2100 kg/m³
Instalacja		Pióro i wpust - 4-stronne
V-fuga		Bez fazy
Różne płytki		18
Faktura		Struktura marmuru
Obróbka wykończeniowa		Wysoki połysk 105%
		Nie dotyczy
Warstwa powierzchniowa		0,25 Folia PET
Gwarancja	Użytek domowy	15 lat
	Użytek komercyjny	10 lat

Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		C-s2, d0
Stabilność wymiarowa		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Odporność na działanie promieni UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Odporność na zarysowania		EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Odporność na zaplamienia		EN 438-2		Grupa 1 i 2: Klasa 5 Grupa 3: Klasa 5
Oporność cieplna		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.041 m²K/W

arkusz danych technicznych



Środowisko

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Certyfikaty i etykiety środowiskowe			Phthalate free, IAC Gold, A+
REACH			Zgodny
TVOC (28 n wussan)	EN 16516		< 5 µg/m³
Zawartość pochodząca z recyklingu			29 %
Uwalnianie metali ciężkich i określonych pierwiastków	EN 12149		ND
Uwalnianie monomeru chlorku winylu	EN 12149		ND
Emisja Formaldehydu			
CE-Marking - EN 15102	 EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl

