

Tana 190

arkusz danych technicznych

PLK

Specyfikacje produktu

Parkiet wielowarstwowy	EN 13489	DoP PQ2022-9
Wymiary	Deski	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Opakowanie	6 deski / 2,166 m ² / 20,62 kg
	Pełne deski	5
	Paleta	50 / 108,3 m ² / 1031 kg
Gęstość	EN 323	± 650 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur)
Jądro		Eukaliptus (Eucalyptus spp.)
Warstwa podkładowa		Topola (Populus euramericana)
Klasa		Rustic AB+
Faktura		Lekko szczotkowana
V-fuga		4V
Poziom połysku przy 60°		5 %
Obróbka wykończeniowa		Lakier matowy UV
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23 Intensywne użytkowanie domowe



Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			REACH, A
Klasa reakcji na ogień	Dfl-s1	EN 13501-1	Dfl-s1
Antypoślizgowość	DS	CEN/TS 15676	SRV "dry" 50
Emisja Formaldehydu	E1 HCHO	EN 717-1	≤ 0.124
Pentachlorofenolu	DL PCP	CEN/TR 14823	< 5 ppm
Ogrzewanie podłogowe	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R= 0.11 OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl

Tana 190

Rustic AB+

PLK

Opis klasy

Faktura	Lekko szorstkowana
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Średni - Wysoki
Zdrowe sęki	Dozwolone; $\varnothing \leq 60$ mm
Niezdrowe sęki	≤ 2 na deskę; $\varnothing \leq 40$ mm
Biel	$< 20\%$ szerokości
Pęknięcia na końcach	≤ 2 na deskę; < 3 mm szerokości, < 200 mm długości
Pęknięcia powierzchniowe	Dozwolone
Otwory po kornikach	Niedozwolone
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Niedozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

