

arkusz danych technicznych

PL

Product specifications

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Wielowarstwowa podłoga z drewna dębowego | EN 14342 (Free Class) | DOP PQ2022-9 |
| Wymiary | Panele | 600-1900 x 150 x 10/ 3 mm |
| | Opakowanie | 10 paneli / 2,85 m ² / 20 kg |
| | Długości zagnieżdżone | 8 pełnych paneli (Max. 2 min. 600 mm) |
| | Paleta | 54 opakowań / 153.90 m ² / 1080 kg |
| Gęstość | EN ISO 23996 | +/- 650 kg/m ³ |
| Instalacja | ISO 24334 | Pióro i wpust (klejone) |
| Warstwa ścieralna | | Dąb europejski 3 mm (Quercus Robur) |
| Klasa | | Rustykalny AB+ |
| Powierzchnia | | Średnio szcztokowany |
| Fuga | | 4-stronna fuga |
| Poziom potysku | 60° | 5-10% |
| Obróbka wykończeniowa | | Lakier matowy |
| Gwarancja | Użytek domowy Użytek komercyjny | 20 lat na żądanie |
| Klasa użyteczności | EN 14342 | Klasa 23 |



Właściwości produktu

| Charakterystyka | Metoda testowa | min. wym. | Wynik |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---|
| Wewnętrzna jakość powietrza | | | A, REACH |
| Klasa reakcji na ogień | EN 13501-1 | | Dfl-S1 (CWFT) |
| Antypoślizgowość | EN 13893 | | DS (≥ 0,30) |
| Emisja Formaldehydu | EN 717-1 | ≤ 0,124 mg/m ³ | E1 |
| Zawartość pentachlorofenolu | EN 12673 | < 5 ppm | < wykrywalny limit |
| Ogrzewanie podłogowe | EN 12667 | R < 0,15 m ² K/W | R = 0,06 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone |
| Trwałość biologiczna | | | Klasa 1 |

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu

Rustykalny AB+

PL

Opis klasy

| | |
|--------------------------|---|
| Faktura | Średnio szorstkowany |
| Klasy | Rustykalny |
| Zmienność koloru | Wysoki |
| Zdrowe sęki | Dozwolone; $\varnothing < 50\text{mm}$ |
| Niezdrowe sęki | Dozwolone; $\varnothing < 30\text{mm}$ |
| Kora | Nie dopuszcza się |
| Biel | $< 300\text{mm}$ długość, $< 20\text{mm}$ szerokość |
| Pęknięcia na końcach | Dozwolone |
| Pęknięcia powierzchniowe | |
| Otwory po kornikach | Nie dopuszcza się |
| Próchnienie/butwienie | Nie dopuszcza się |
| Plamy niebieskie/żółte | Dozwolone ograniczone |
| Zdrowy rdzeń | Nie dopuszcza się |
| Ślady po maszynach | Nie dopuszcza się |



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

